



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/37/4/9/2019/2DMG

Data opracowania: 02.10.2019

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 15/4/9/2019/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 37/4/9/2019/2DMG/1;37/4/9/2019/2DMG/2;37/4/9/2019/2DMG/3;

Data pobrania próbki: 04.09.2019

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 02.10.2019

Nazwa i lokalizacja miejsca pochodzenia próbki: MOP WSCHÓD - chudy beton

Producent betonu: TOP BETON Wolin

Nr receptury: A36-504

Klasa betonu: C8/10

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześciennie o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	37/4/9/2019/2DMG/1;	37/4/9/2019/2DMG/2;	37/4/9/2019/2DMG/3;	-	-	-
Wiek betonu [dni]	28	28	28			
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	353	343	331			
Wytrzymałość [MPa]	15,7	15,2	14,7			
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		-	-
Próbka nr	-	-	-	-	-	-
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	14,7	maksymalna	15,7	średnia:	15,2
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia: 605563, 9150/17

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST M.13.02.01

Sprawozdanie opracował/data:	02.10.2019
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH	
Halina Kłosowska	

Sprawozdanie autoryzował/data:	02.10.2019
KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO	
Wioletta Smyk	

Dokument wygenerowany elektronicznie nie wymaga podpisu.

