F

budimex

LABORATORIUM CENTRALNE
Budimex S.A.

R7 18.12.2019
R28 08.01.2020

SPRAWOZDANIE NR .....
POBRANIA ORAZ FORMOWANIA PRÓBEK MIESZANKI BETONOWEJ
WG PN-EN 12350-1: 2011 ORAZ PN-EN 12390-2:2011

Kontrakt:
Zleceniodawca:
Nr zlecenia: 23/M/12/2019/20176
Nr receptury:
Klasa betonu C 20/25
Metoda zagęszczania / Ilość uderzeń *

Wibratorem wgłębnym	Na stoliku wibracyjnym	Ręczne prętem lub drążkiem	-
X	-	25 na warstwę	

* - zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią metodę zagęszczania próbek

Nazwa i lokalizacja miejsca pochodzenia próbek: MOP, Przybrewnów zachód, Słupy etap I
Data pobrania próbek: 11.12.2019
Producent betonu: Top Beton
Nr ewidencyjne sprzętu: 2190/00, 4843/12, 977/10, 4796/11, 4960/12 - 4974/12,

Warunki atmosferyczne **:

Wiatr [W]	cisza [C]	lekki [L]	umiarkowany [U]	silny [S]	b.silny [SS]
Nasłonecznienie [N]	zachmurzenie [Z]	lekkie nasłonecznienie [LS]		silne nasłonecznienie [SN]	
Opady [O]	deszcz [D]	śnieg [Ś]	grad [G]	szron [SZ]	gołoledź [GŁ]

** - W tabeli należy wpisać odpowiedni symbol warunku atmosferycznego

Lp.	Nr dokumentu dostawy (WZ)	Rodzaj próbki [punktowa/złożona]	Temp. betonu [°C]	Temp. powietrza otoczenia [°C]	Warunki atmosferyczne [W]	[N]	[O]	Godzina	Opad stożka [cm]	Zaw. Pow. [%]	Oznaczenie próbek	Rodzaj i typ próbek	R...*** 7 4	R...*** 28 4	R...***	W***	F***	N***
1.	52482/12/2019	P	10	3	L	Z	-	8:00	16	/	23/2016/M/12/2019/1-3	150+150+150			—	—	—	—
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		

*** - Podać ilość próbek przeznaczonych do badania: R... - wytrzymałość na ściskanie, W - wodoszczelność, F - mrozoodporność, N - nasiąkliwość

Uwagi:
Badanie konsystencji wykonano zgodnie z PN-EN 12350-2 : 2011
Badanie zawartości powietrza wykonano zgodnie z PN-EN 12350-7 : 2011
Po rozformowaniu próbki przechowywane w wodzie o temperaturze 20±2°C do czasu badania
Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżącą kontrolę badania zgodnie z PN-EN 12390-2:2011 oraz PN-EN 12350-1:2011

Próbki po zaformowaniu zostały zabezpieczone przed wstrząsami, drganiami i utratą wody. Zostały pozostawione w formach na 24 h w temperaturze 3 °C
Następnie przetransportowane do laboratorium

Próby zabezpieczone folią

Próbki pobrał/data: