



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/018/05/08/2020/2DMG

Data opracowania: 02.09.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 008/05/08/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 018/05/08/2020/2DMG/1;018/05/08/2020/2DMG/2;018/05/08/2020/2DMG/3;

Data pobrania próbki: 05.08.2020

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 02.09.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: MOP PRZYBIERNÓW WSCHÓD - Posadzka w budynku

Producent betonu: MIXOKRET

Nr receptury: -

Klasa betonu: C16/20

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześciennie o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	018/05/08/2020/2DMG/1;	018/05/08/2020/2DMG/2;	018/05/08/2020/2DMG/3;	-	-	-
Wiek betonu [dni]	28	28	28			
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	541	547	546			
Wytrzymałość [MPa]	24,1	24,3	24,3			
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		-	-
Próbka nr	-	-	-	-	-	-
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	24,1	maksymalna	24,3	średnia:	24,2
--------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia: 605563, 9150/17

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data:	02.09.2020
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH	
Halina Kłosowska	

Sprawozdanie autoryzował/data:	02.09.2020
KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO	
Wioletta Smyk	

Dokument wygenerowany elektronicznie nie wymaga podpisu.

