

Załącznik 3.A10.7

## WYNIKI BADAŃ WODY

Pobierający próbę: mgr inż. C. Biskup  
Data pobrania wody: 12.01.2016  
Lokalizacja poboru: S19 Sokołów - Nisko  
Nr otworu: 6/6WS  
Głębokość pobrania w m ppt: 1,0

Lp	Oznaczenie	Charakterystyka chemiczna	Jednostka	Wartość	Klasa ekspozycji
1	Odczyn	pH	pH	7,0	-
2	Dwutlenek węgla agr.	CO <sub>2</sub> agresywny	mg/dm <sup>3</sup>	6,6	-
4	Magnez	Mg <sup>2+</sup>	mg/dm <sup>3</sup>	<100	-
4	Amoniak	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/dm <sup>3</sup>	<0,3	-
5	Siarczany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/dm <sup>3</sup>	164,0	-
<b>INNE OZNACZENIA</b>					
6	Zasadowość	CaCO <sub>3</sub>	mg/dm <sup>3</sup>	263,0	
7	Twardość og.	T <sub>w</sub>	°n	11,7	
8	Twardość węgl.	Tw	°n	5,5	
9	Chlorki	Cl <sup>-</sup>	mg/dm <sup>3</sup>	49,0	

Zgodnie z PN-EN 206:2014-04,  
środowisko wodne nie wykazuje agresywności w stosunku do betonu.

*Badanie wykonała: mgr inż. Joanna Bulanda*