

Załącznik 3.A26.7

WYNIKI BADAŃ WODY

Pobierający próbę: inż. T. Wojtanowski
Data pobrania wody: 29.01.2016
Lokalizacja poboru: S19 Sokołów - Nisko
Nr otworu: 1/19PZD
Głębokość pobrania w m ppt: 1,1

Lp	Oznaczenie	Charakterystyka chemiczna	Jednostka	Wartość	Klasa ekspozycji
1	Odczyn	pH	pH	7,0	-
2	Dwutlenek węgla agr.	CO ₂ agresywny	mg/dm ³	4,4	-
4	Magnez	Mg ²⁺	mg/dm ³	<100	-
4	Amoniak	NH ₄ ⁺	mg/dm ³	9,7	-
5	Siarczany	SO ₄ ²⁻	mg/dm ³	<2,0	-
INNE OZNACZENIA					
6	Zasadowość	CaCO ₃	mg/dm ³	259,0	
7	Twardość og.	T _w	°n	10,9	
8	Twardość węgl.	Tw	°n	3,9	
9	Chlorki	Cl ⁻	mg/dm ³	15,4	

Zgodnie z PN-EN 206:2014-04,
środowisko wodne nie wykazuje agresywności w stosunku do betonu.

Badanie wykonała: mgr inż. Joanna Bulanda