

Załącznik 3.A47.7

WYNIKI BADAŃ WODY

Pobierający próbę: mgr inż. W. Kozak
Data pobrania wody: 11.12.2015
Lokalizacja poboru: S19 Sokołów - Nisko
Nr otworu: 1/37PZŚ
Głębokość pobrania w m ppt: 2,3

Lp	Oznaczenie	Charakterystyka chemiczna	Jednostka	Wartość	Klasa ekspozycji
1	Odczyn	pH	pH	7,1	-
2	Dwutlenek węgla agr.	CO ₂ agresywny	mg/dm ³	2,2	-
4	Magnez	Mg ²⁺	mg/dm ³	<100,0	-
4	Amoniak	NH ₄ ⁺	mg/dm ³	0,8	-
5	Siarczany	SO ₄ ²⁻	mg/dm ³	106,0	-
INNE OZNACZENIA					
6	Zasadowość	CaCO ₃	mg/dm ³	262,0	
7	Twardość og.	T _w	°n	15,7	
8	Twardość węgl.	Tw	°n	12,2	
9	Chlorki	Cl ⁻	mg/dm ³	<2,0	

Zgodnie z PN-EN 206:2014-04,
środowisko wodne nie wykazuje agresywności w stosunku do betonu.

Badanie wykonała: mgr inż. Joanna Bulanda